



PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® Primer FPO

PRIMER PRO FPO STŘEŠNÍ FÓLIE SARNAFIL®

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® Primer FPO je jednosložkový, transparentní, mírně žlutnoucí syntetický polymerní nátěr na bázi rozpouštědel, speciálně vyvinutý pro zlepšení přilnavosti Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) k FPO fóliím.

POUŽITÍ

Sikalastic® Primer FPO může být použit pouze proškořenými aplikátory

Primer pro opracování detailů se Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) na fóliích Sarnafil® T

Vhodné podklady:

Nové instalace (méně než 3 roky staré) následujících fóliích:

- Sarnafil® TG -66
- Sarnafil® TS -77

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Jednosložkové - snadné a připravené k použití
- Zvýšení přilnavosti k FPO fóliím Sarnafil®
- Rychlé vytvrzování - možnost přelakování po max. 1 hodině

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Syntetický polymer
Balení	1000 ml hliníková láhev, 4 hliníkové láhve v krabici
Vzhled / Barva	Průhledný s mírně žlutou barvou
Skladovatelnost	9 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek musí být řádně skladován v původních, neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vyšší teploty skladování mohou zkrátit dobu použitelnosti výrobku. Je třeba se rovněž řídit doporučeními pro skladování uvedenými v bezpečnostním listu.
Objemová hmotnost	~0,87 kg/l (+23 °C)
Viskozita	20–30 mPas (+20 °C)

Produktový list

Sikalastic® Primer FPO

Říjen 2024, Verze 03.01

02091595100000004

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Nanášejte v jedné vrstvě s krycím množstvím 70-140 ml/m ² .		
Teplota vzduchu v okolí	+10 °C min. / +30 °C max.		
Relativní vzdušná vlhkost	80 % r.h. max.		
Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad a nevytvrzený nátěr musí být ≥ 3 °C nad rosným bodem.		
Teplota podkladu	+10 °C min. / +30 °C max.		
Obsah vlhkosti v podkladu	viditelně bez vlhkosti a kondenzace		
Čekací doba / přetřítelnost	Teplota	Minimální čekací doba	Maximální čekací doba
	+10 °C	60 minut	24 hodin
	+20 °C	30 minut	24 hodin

Poznámka: Pokud uplyne více než 24 hodin před lakováním, naneste další vrstvu.
Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měněními se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

- Neaplikujte za vlhkého počasí nebo na mokré povrchy.
- Při použití Sikalastic® Primer FPO pro opracování detailů - ve spojení se Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) platí určitá environmentální omezení.
- Nepoužívejte u střeš s obráceným pořadím vrstev.
- Při aplikaci na detaily se mohou vyskytnout jiné materiály - viz produktový list Sika® Liquid Applied Membrane (LAM).
- Nepoužívejte na plochách, které mohou být vystaveny dlouhodobému působení stojící vody.
- Povrchové teploty, které mohou pravidelně překračovat 80 °C, mohou zkrátit životnost.
- Pokud je to možné, použijte světlé barvy Sika® Liquid Applied Membrane (LAM), abyste snížili povrchovou teplotu.
- Střechy musí být správně navrženy na spád podle místních norem, které mohou být definovány obvykle jako 2 % nebo 1:40.
- Nepoužívejte v blízkosti sacího otvoru běžící klimatizace.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Produktový list
Sikalastic® Primer FPO
Říjen 2024, Verze 03.01
02091595100000004

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Povrchy musí být čisté, suché, bez čističů, bez oleje, mastnoty, silanů, solí, silikonu, siloxanů a dalších chemikálií, které by mohly způsobit špatnou přilnavost.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Silně znečištěné staré fólie, které mají být opatřeny nátěrem, by měly být důkladně vyčištěny běžnými prostředky. Před aplikací Sikalastic® Primer FPO očistěte přípravkem Sarnafil® T Clean a nechte povrch zaschnout minimálně 15 minut při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %. V závislosti na klimatických podmínkách může být vytvrzování rychlejší nebo pomalejší. V případě pochybností nejprve naneste na zkušební plochu. Podrobné informace týkající se kvality / přípravy podkladu a volby primeru naleznete v metodické příručce.

APLIKACE

Plechovku Sikalastic® Primer FPO velmi důkladně protřepejte. Naneste tenkou, ale zcela krycí vrstvu Sikalastic® Primer FPO válečkem nebo štětcem odolným proti rozpouštědlům. Sikalastic® Primer FPO by se měl nanášet pouze jednou. Je třeba dbát na to, aby tato jednorázová aplikace poskytla dostatečně a rovnoměrně pokrytí. Před přelakováním nechte primér dostatečně zaschnout (viz tabulka čekací doba / přetřítelnost). Při nanášení na detaily se mohou vyskytnout jiné materiály - viz metodická příručka. Podrobné informace o nanášení detailů na FPO fólie naleznete v metodické příručce.

STAVÍME NA DŮVĚŘE



ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Veškeré náradí a aplikační zařízení ihned po použití očistěte ředidlem C.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikalastic® Primer FPO

Říjen 2024, Verze 03.01

020915951000000004

SikalasticPrimerFPO-cs-CZ-(10-2024)-3-1.pdf

