

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ

VYSOCE ÚČINNÝ SUPERPLASTIFIKÁTOR S RYCHLÝM NÁRUSTEM POČÁTEČNÍCH PEVNOSTÍ

### POPIS PRODUKTU

Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi polykarboxylátů (PCE) vhodný zejména pro výrobu betonů s požadavkem na rychlý nárust počátečních pevností.

### POUŽITÍ

Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ je vysoko účinný superplastifikátor vhodný zejména pro výrobu betonu s požadavkem na vysoké počáteční ztekucení a rychlý náběh počátečních pevností. Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ lze s výhodou požít pro výrobu:

- Samozhutnitelných betonů (SCC)
- Betonů stupně konzistence F4-F6
- Vysoce hodnotných betonů (HPC)
- Betonů s obsahem nízkého podílu jemných částic, či nestandardního "obtížného" kameniva
- Pohledového betonu

### VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ je vysoko účinný superplastifikátor s velmi rychlou adsorbcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ umožňuje dosáhnout:

- Požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli
  - Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  - Nízkých vodních součinitelů betonu, a tím zvýšení jeho soudržnosti, hutnosti, snížení nasákovosti a dosažení vyšších pevností
  - Jednolitých povrchů s minimem imperfekcí v případě pohledových betonů
  - Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
- Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro využitěné či předepjaté konstrukce.

### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Superplastikační / vodoredukující přísada do betonu podle EN 934-2, tab. 3.1 /3.2, vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 02 13 01 01 100 0 001340 1180, certifikováno Označeným subjektem č. 1020, certifikát č. 1020-CPR-020027779 a označeno CE značkou.

### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Vodný roztok modifikovaného polykarboxylátu
<b>Balení</b>	200 kg sud 1000 kg IBC
<b>Vzhled / Barva</b>	Nažloutlá kapalina
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data výroby v uzavřeném a neporušeném originálním obalu.

<b>Podmínky skladování</b>	Skladovat při teplotách +5°C až +30°C. Chránit před přímým slunečním světlem, mrazem a kontaminací.
<b>Objemová hmotnost</b>	~ 1,05 kg/litr (při +20°C)
<b>pH</b>	~ 4,5
<b>Obsah sušiny</b>	~ 29 % hmot.
<b>Celkový obsah chloridových iontů</b>	≤0,1 % hmot.
<b>Ekvivalent oxidu sodíku</b>	≤1,0 % hmot.

## TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Způsob betonáže</b>	Při výrobě a pokládce betonu musí být dodržována pravidla řádné betonáže. Ihned po betonáži musí být čerstvý beton dostatečně ochráněn proti nadměrnému odparu záměsové vody užitím ošetrujícího prostředku. Před samotnou betonáží doporučujeme provést laboratorní testování, obzvlášť v případě změny poměru, či druhu jednotlivých složek betonu.
<b>Doporučené dávkování</b>	0,2 - 2,5 % z hmotnosti cementu/pojiva
<b>Kompatibilita</b>	Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ je možné kombinovat s dalšími přísadami firmy Sika. Pro bližší informace kontaktujte vždy technické oddělení firmy Sika.
<b>Dávkování</b>	Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ doporučujeme přidávat současně se záměsovou vodou a zamíchat do betonu před přidáním případných dalších přísad. Pro optimální využití vlastností přísady doporučujeme minimální dobu míchání 60 vteřin. K zamezení předávkování záměsové vody doporučujeme spustit konečné dávkování vody po uplynutí 2/3 doby míchání betonové směsi.
<b>Omezení</b>	Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ smí být dávkován pouze na zvlhlý cement.

## OMEZENÍ

V případě přečerpávání výrobku do skladovacích nádrží u zákazníka a skladování výrobku v těchto nádržích, lze výrobek přečerpávat pouze do čistých nádrží. Zmíněné nádrže je nutné minimálně jednou ročně čistit a desinfikovat. V případě zmrznutí může být výrobek Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ opětovně použit po jeho postupném rozpuštění a promíchání. Vzávislosti na dávce způsobuje přísada zpomalení procesu hydratace cementu (v porovnání s betonem bez přísady). Při použití nadbytečného množství přísady nebo záměsové vody může dojít k odlučování vody na povrchu betonu a k segregaci betonové směsi. V porovnání s betonem bez přísady setrvává beton ošetřený pomocí přísady Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ déle v plastickém stavu. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz při navrhу bednění, a obzvlášť v případě samozhutnitelných betonů zohlednit tlaky působící na bednění. Ve všech případech je nutné provést předbežné testy výrobku pro ověření jeho vlivu na vlastnosti čerstvého i vytvrzeného betonu.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s témoto výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.

Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
Sika® ViscoCrete®-20 Gold CZ  
Červenec 2018, Verze 01.01  
021301011000001340

SikaViscoCrete-20GoldCZ-cs-CZ-(07-2018)-1-1.pdf

STAVÍME NA DŮVĚŘE

