

# S-Felt VS 140

## Filtrační vrstva

### Popis výrobku

S-Felt VS 140 je zhotovena z polypropylenových vláken (PP).

### Použití

Používá se jako filtrační vrstva pro obrácené střechy pro zabránění vstupu malých částic do spodních vrstev a mezi izolační desky.

### Přednosti

- odolná vůči bitumenům
- nestárne
- odolná vůči alkáliím (pH 11,6)
- vysoká odolnost vůči mikroorganismům
- vysoká životnost
- snadná aplikace
- recyklovatelná

### Schválení / Zkušební zprávy

### Údaje o výrobku

#### Vzhled / Barva

strukturovaný  
šedá

#### Balení

v jednotlivých rolích zabalených v transparentní PE fólii  
délka: 50,0 m  
šířka: 2,0 m  
hmotnost: 14,0 kg

Construction



## Údaje o výrobku

**Podmínky skladování/ Skladovatelnost** Role musí být skladovány bez omezení životnosti v původním balení, ve vodorovné pozici v suchu a chladnu. Chraňte před slunečním zářením.

## Technické parametry

<b>Chemická báze</b>	Polypropylen (PP)		
<b>Rozměr</b>	délka:	50,0 m	
	šířka:	2,0 m (±2 %)	
	tloušťka:	0,5 mm (±10 %)	EN 964-1
<b>Plošná hmotnost</b>	140 g/m <sup>2</sup> (±10 %)		EN 965
<b>Pevnost v tahu</b>			EN 10319
podélně	≥ 450 N/50 mm		
příčně	≥ 450 N/50 mm		
<b>Protážení</b>			EN 10319
podélně	≥ 50 %		
příčně	≥ 50 %		

## Systémové informace

**Skladba systému** Materiály, které jsou doporučeny jako systémové:  
Sarnacol 2170 / T 660  
fólie Sarnafil / Sikaplan

## Pokyny pro aplikaci

**Odolnost** Není vhodná pro trvalé vystavení UV záření.

**Aplikační metody / nářadí** Způsob aplikace:  
v souladu se zvláštními Sika metodami pro aplikaci fólií.  
Rohož pokládejte jako volně loženou, pokud je ji potřeba přilepit, tak pomocí lepidla Sarnacol 2170 nebo T 660 dle typu fólie. Rohož je nutné pokládat s min. přesahem 50 mm.

**Důležité upozornění** Výrobek smí být aplikován pouze schválenými aplikátory.  
Teplotní omezení pro aplikaci:  
teplota podkladu: -30 °C min. / +60 °C max.  
teplota prostředí: -20 °C min. / +60 °C max.  
Aplikace dalších produktů jako jsou např. kontaktní lepidla, čističe apod. jsou omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu výrobku.  
Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnostního charakteru nebo národních předpisů.

## Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní zavadlosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

**Bezpečnostní předpisy**Ochranná opatření

-Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.

-Při aplikaci noste ochranný oděv, brýle a rukavice.

-Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Odstraňování odpadu

-Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

-Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci

-Fólie je možné recyklovat.

**Právní dodatek**

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>

