



PRODUKTOVÝ LIST

SikaInject®-311 SL

Dříve TPH.® RUBBERTITE zpomalovač / zpomalovač pro SikaInject®-311

POPIS PRODUKTU

SikaInject®-311 SL ("slow") je zpomalovač; doplňková součást tříkomponentní akrylátové pryskyřice SikaInject®-311

POUŽITÍ

SikaInject®-311 SL může být použit pouze proškolenými aplikátory

Prodlužuje dobu zpracovatelnosti přípravku SikaInject®-311.

Delší doba zpracovatelnosti je užitečná v případech, kdy je zapotřebí větší penetrace, např. v písčité půdě, nebo při konsolidaci.

VLASTNOSTI / VÝHODY

Není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	1 kg / větší balení na vyžádání Možnosti balení najdete v aktuálním ceníku.
Barva	nažloutlá, tekutá
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním balení
Podmínky skladování	na suchém místě při teplotě +15 až +25 °C, chráněno před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením
Objemová hmotnost	~ 1.0 kg/l (DIN EN ISO 3675)
Viskozita	~1 mPas (DIN EN ISO 2555)

Doba reakce

Sikalnject®-311 + Sikalnject®-311 SL (1 kg)					
Teplota	Doba zpracovatelnosti (min:s)				
30 °C	36:00	14:00	10:00	07:00	04:30
25 °C	44:00	18:30	12:00	09:00	05:30
20 °C	~1 h	25:30	16:30	10:00	06:30
15 °C	~2 h	33:30	21:30	13:00	08:30
10 °C	> 15 h	53:30	29:00	17:00	10:00
5 °C	> 15 h	~1 h	34:00	20:00	12:00
	100 g	200 g	300 g	500 g	1000 g
Množství složky B – sůl ve vodě					
v poměru k 20 kg složky A1 a 1 kg složky A2					

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍCHÁNÍ

Nalijte zpomalovač Sikalnject®-311 SL (1 kg) do 20litrového kanystru společně s Sikalnject®-311 část B (sůl) a doplňte vodou. Množství této směsi musí odpovídat množství složky A (část A1 20 kg + část A2 1 kg). Vodu, sůl a retardér míchejte po dobu nejméně 3 minut.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sikalnject®-311 SL
Květen 2026, Verze 02.01
020707020030000022

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sikalnject-311SL-cs-CZ-(05-2026)-2-1.pdf

