

PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® EPDM Primer

1komponentní primer pro přilnavost mezi hydroizolačními systémy SikaRoof® MTC, Sikalastic® Roof a EPDM fólie

POPIS PRODUKTU

Sikalastic® EPDM Primer je 1-komponentní primer na bázi rozpouštědel a syntetického kaučuku.

POUŽITÍ

Sikalastic® EPDM Primer může být použit pouze proškolenými aplikátory

Primer na EPDM fólie určený pro:

- SikaRoof® MTC
- Sikalastic® roofing systém

VLASTNOSTI / VÝHODY

- 1-komponentní, rychlá a snadná aplikace
- Vynikající přilnavost k novým i starším EPDM fóliím
- Rychlé vytvrzení - přetíratelný po 2 hodinách

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Syntetický kaučuk v uhlovodíkovém rozpouštědle
Balení	3,80 L (~3,21 kg) balení
Barva	nízkoviskózní kapalina, zeleno-hnědá
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován pouze v originálních, neotevřených, nepoškozených obalech. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Uchovávejte v teplotních podmínkách 0 °C až +30 °C.
Objemová hmotnost	~0,845 kg/l (+23 °C) (EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba / vydatnost	Aplikujte v jedné vrstvě, průměrná spotřeba 150 ml/m ² . Tato hodnota je teoretická a nezahrnuje vliv nerovnosti nebo porosity povrchu.
Teplota vzduchu v okolí	min. +5 °C / max. +40 °C
Relativní vzdušná vlhkost	max. 85 %
Teplota podkladu	min. +5 °C / max. +40 °C

Rosný bod

Pozor na kondenzaci.

Podklad a nevytvrzený nátěr musí mít teplotu minimálně 3 °C nad rosným bodem.

Čekací doba / přetíratelnost

Teplota	Minimální čas čekání	Maximální čas čekání
+10 °C	~2 hodiny	7 dní
+30 °C	~30 minut	7 dní

Aplikujte další vrstvu po 24 hodinách. Optimální přetírání je po 24 hodinách.

Časy jsou přibližné a budou ovlivněny změnami okolních podmínek, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny povrchy musí být důkladně vyčištěny běžnými metodami.

Pro potvrzení adekvátní přípravy proveďte předběžnou zkoušku.

Podrobné informace o kvalitě / přípravě podkladu a tabulky prumerů najdete v Metodické příručce: Sikalastic® EPDM Primer.

MÍCHÁNÍ

Sikalastic® EPDM Primer je dodáván připravený ihned k použití. Před aplikací míchejte po dobu 3 minut pomocí nízkorychlostního elektrického jednopádového míchadla nebo jiného vhodného zařízení. Smíchejte kapalinu a veškerý pigment, dokud nedosáhnete jednotné barvy. Doporučujeme promíchat každých 15 - 20 minut.

APLIKACE

Důsledně dodržujte aplikační postupy definované v pokynech a metodách, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám místa.

Metodická příručka: Sikalastic® EPDM Primer.

Nalijte namíchaný základní nátěr v požadované spotřebě na připravený podklad a aplikujte válečkem nebo štětcem. Zajistěte, aby podklad byl pokrytý souvislou vrstvou.

Před aplikací dalších produktů se ujistěte, že bylo dosaženo doby čekání / přetírání.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ihned po použití očistěte všechny nástroje a nářadí pomocí Thinner C. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka: Sikalastic® EPDM Primer

OMEZENÍ

Bystrcká 1132/36

CZ624001Primer

Neaplikujte ve vlhku nebo na mokré povrchy.

Neaplikujte Sikalastic® EPDM Primer v interiéru.

Neaplikujte v blízkosti otvoru sání vzduchu běžící klimatizační jednotky.

sika@cs.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sikalastic® EPDM Primer

Září 2020, Verze 01.01

02091595100000007

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikalasticEPDMPrimer-cs-CZ-(09-2020)-1-1.pdf

